

**ТАБЛИЦА ПРЕДЕЛЬНЫХ ИЗМЕНЕНИИ ЗНАЧЕНИИ ЭЛЕКТРОФИЗИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ
ПЬЕЗОЭЛЕМЕНТОВ ЗА ПЕРИОД ВРЕМЕНИ 2 ГОДА***

(хранение в отапливаемом помещении)

Материал	Изменение электрофизических параметров, %		
	$\epsilon_{33}^T / \epsilon_0$	$d_{31}, 10^{-12} \text{Кл/Н}$	$V^{\epsilon_1}, \text{ м / с}$
ЦТБС-3	- 14,0	- 17,0	+ 2,4
ЦТСНВ-1	- 13,0	- 13,0	+ 2,2
ЦТС-19, ЦТС-19М	- 10,0	- 10,0	+ 1,5
ЦТСтБС-1	- 12,0	- 12,0	+ 1,7
ЦТССт-3	- 9,0	- 9,0	+ 1,2
ПКВ-460	- 7,0	- 7,0	+ 1,0
ЦТССт-1*	-10,0	-12,0	+2,0

* - пределы изменений электрофизических параметров уточняются при наборе статистики.